

## CIFIVE - FICHA TÉCNICA DE GRAMAJES Y PESOS

**Rango de Producción** En la actualidad producimos el mayor rango de gramajes del mercado, comenzando los 285 g/m<sup>2</sup> (N° 50) y llegando hasta los 1.785 g/m<sup>2</sup> (N° 8), incluyendo una diversidad de composiciones fibrosas, coloraciones y características superficiales que suman 10 calidades diferentes.

**Definición de "Número" (N°)** El Gramaje es uno de los parámetros tomados en el proceso de fabricación. A partir de allí se obtiene el Número, valor con el cual generalmente se identifica comercialmente un determinado gramaje.

El N° significa la cantidad de hojas estándar de 70 cm x 100 cm necesarias para completar los 10 kilogramos de peso. Por lo tanto, es inversamente proporcional al gramaje.

**Fórmula de Conversión** Si desea conocer el N° de un cartón en base a su gramaje, utilice la siguiente fórmula:

$$N° = 14285 / \text{Gramaje (g/m}^2\text{)}$$

**Nota sobre Espesor** En los Cartones Monolúcidos o Alisados, debe considerarse que la pérdida de espesor es algo mayor al 10%.